

ピーリング丸棒,プラスコンバインド丸棒 (SUS304,303)

比重 7.93

サイズ	kg/m	304	303
8	0.406	●+CM	●+CM
9	0.513	●+CM	●+CM
10	0.632	○	○
11	0.764	○	○
12	0.908	○	○
13	1.06	○	○
14	1.23	○	○
15	1.42	○	○
16	1.61	○	○
17	1.82	○	○
18	2.03	○	○
19	2.27	○	○
20	2.51	○	○
21	2.77	○	○
22	3.04	○	○
23	3.32	○	○
24	3.61	○	○
25	3.92	○	○
26	4.25	○	○
27	4.58	○	○
28	4.93	○	○
29	5.28	○	○
30	5.65	○	○
31	6.03	○	○
32	6.43	○	○
33	6.83	○	○
34	7.25	○	○
35	7.68	○	○
36	8.13	○	○
38	9.05	○	○
40	10.0	○	○
42	11.1	○	○
44	12.1	○	○
45	12.7	○	○
46	13.3	○	○
48	14.4	○	○
50	15.6	○	○
51	16.3	○	○
55	18.9	○	○
56	19.6	○	

サイズ	kg/m	304	303
60	22.5	○	○
61	23.3	○	
65	26.4	○	○
66	27.2	○	
70	30.6	○	○
71	31.5	○	
75	35.2	○	○
76	36.1	○	
80	40.0	○	○
85	45.3	○	○
90	50.7	○	○
95	56.5	○	○
100	62.6	○	○
105	69.0	○	○
110	75.7	○	○
115	82.7	○	○
120	90.1	○	○
125	97.7	○	○
130	106	○	○
135	114	○	○
140	123	○	○
145	132	○	○
150	141	○	○
155	152	○	○
160	161	○	○
165	172	○	
170	182	○	○
175	193	○	
180	204	○	○
185	215	○	○
190	227	○	○
195	239	○	△
200	252	○	○
210	280	○	○
220	307	○	○
230	335	○	○
240	365	○	○
250	396	○	○
260	428	○	○
270	461	○	○
280	495	○	○

サイズ	kg/m	304	303
290	531	○	○
300	568	○	○
310	606	○	○
320	646	○	○
330	686	○	○
340	728	○	○
350	772	○	○
360	816	○	△
370	862	○	○
380	909	○	○
390	957	△	○
400	1007	○	○
420	1109	△	
450	1272	△	△
480	1440	△	
500	1570	△	△

定尺長さ 8~24 4000L 4200L
25~ 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)
納入硬さ HB187以下

[ピーリング丸棒の外径寸法]

サイズ	公差
8~ 25	-0, +0.15
26~ 80	-0, +0.25
85~125	-0, +0.50
130~150	-0, +1.0
155~400	-0, +2.0
400~	-0, +2.0

【プラスコンバインド丸棒】

サイズ 8φ~15φ
製法 冷間引抜鋼棒
JIS G4318(準拠品)
外径寸法 +0.07, +0.15

【酸洗丸棒】

サイズ 8φ~24φ
製法 熱間圧延鋼棒
JIS G 4303
外径寸法 8φ~15φ ±0.3
16φ~ ±0.4

8φ、9φはプラスコンバインド

○ 在庫品切断可

△ 取寄品切断可

● 在庫品寸法切断不可