

ピーリング丸棒 (SUS403A,420J2A,403H)

比重 7.75

サイズ	kg/m	403A	420J2A	403H
10	0.618	○ +CM	○	
12	0.887	○	○	
13	1.04		○	
14	1.21	○	○	
15	1.38	○	○	
16	1.57	○	○	○
17	1.77	○	○	
18	1.99	○	○	○
19	2.21	○	○	○
20	2.45	○	○	○
21	2.70	○	○	
22	2.97	○	○	○
24	3.53	○	○	○
25	3.83	○	○	△
26	4.15	○	○	○
28	4.81	○	○	○
30	5.52	○	○	○
32	6.28	○	○	○
34	7.09	○	○	○
35	7.51	○	○	○
36	7.94	○	○	○
38	8.85	○	○	○
40	9.80	○	○	○
42	10.8	○	○	○
45	12.4	○	○	○
46	12.9	○	○	○
48	14.1	○	○	△
50	15.3	○	○	○
55	18.5	○	○	○
60	22.0	○	○	○
65	25.8	○	○	○

サイズ	kg/m	403A	420J2A	403H
70	29.9	○	○	○
75	34.4	○	○	○
80	39.1	○	○	○
85	44.2	○	○	○
90	49.6	○	○	○
95	55.2	○	○	○
100	61.2	○	○	○
110	74.0	○	○	○
120	88.0	○	○	○
130	104	○	○	○
140	120	○	○	○
150	138	○	○	○
160	158	○	○	
170	178	○	○	
180	199	○	○	
190	222	○	○	
200	246	○	○	
210	274	○	○	
220	300	○	○	
230	328	○	△	
240	356	○	○	
250	387	○	△	
260	418	△	△	
270	450	△	△	
280	484	△	△	
290	519	△	△	
300	555	△	△	
320	631	△	○	
350	754	△	△	
370	842	△	△	
400	984	△	△	

定尺長さ 8~24 4000L 4000L 4000L
25~ 6000L 6000L 6000L

403A 納入状態 A(焼きなまし) 納入硬さ HB200以下
 420J2A 納入状態 A(焼きなまし) 納入硬さ HB235以下
 403H 納入状態 H(焼き入れ、焼戻し) 納入硬さ HB170以上
 熱処理まで承ります
 420J2A→H(焼き入れ、焼戻し)処理 納入硬さ HB217以上

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可
 △ 取寄品切断可