

# ピーリング丸棒 (SUS630,440C,430)

比重 7.78

比重 7.70

サイズ	kg/m	630	440C	サイズ	kg/m	630	440C
8	0.398		●	80	39.2	○	○
10	0.620	○	○	85	44.4	○	○
12	0.891	○	○	90	49.8	○	○
13	1.04	△	○	95	55.4	○	○
14	1.21	△	○	100	61.4	○	○
15	1.39	○	○	110	74.3	○	○
16	1.58	○	○	120	88.4	○	○
17	1.78	○	○	130	104	○	○
18	2.00	○	○	140	121	○	○
19	2.22	○	○	150	138	○	○
20	2.46	○	○	160	158	○	△
21	2.71	○	○	170	179	○	△
22	2.98	○	○	180	200	○	△
24	3.54	○	○	190	223	○	△
25	3.84	○	○	200	247	○	△
26	4.17	○	○	210	275	△	
28	4.83	○	○	220	301	○	
30	5.55	○	○	230	329	△	
32	6.31	○	○	240	358	△	
34	7.12	○	△	250	388	△	△
35	7.54	○	○	280	486	△	
36	7.97	○	○	300	557	△	
38	8.88	○	○				
40	9.84	○	○				
42	10.8	○	○				
45	12.4	○	○				
46	13.0	○	○				
48	14.2	○					
50	15.4	○	○				
55	18.6	○	○				
60	22.1	○	○				
65	25.9	○	○				
70	30.0	○	○				
75	34.5	○	○				

定尺長さ 8~24 4000L  
25~ 6000L

サイズ	kg/m	430	サイズ	kg/m	430
8	0.394		80	38.8	○
10	0.614		85	44.0	△
12	0.882		90	49.3	○
13	1.03		95	54.9	△
14	1.20		100	60.8	○
15	1.37		110	73.5	△
16	1.56	○	120	87.4	△
17	1.76		130	103	△
18	1.98	△	140	119	△
19	2.20	△	150	137	△
20	2.44	○	160	157	△
21	2.69		170	177	△
22	2.95	○	180	198	△
24	3.51	○	190	221	△
25	3.80	○	200	244	△
26	4.13		250	384	△
28	4.78	○			
30	5.49	○			
32	6.24	○			
34	7.04				
35	7.46	○			
36	7.89	△			
38	8.79	△			
40	9.74	○			
42	10.7	△			
45	12.3	○			
46	12.9				
48	14.0	△			
50	15.2	○			
55	18.4	△			
60	21.9	○			
65	25.6	△			
70	29.7	○			
75	34.1	△			

定尺長さ 8~24 4000L  
25~ 6000L

## SUS630

納入状態 :ST(固溶化熱処理)HB363以下

熱処理(析出硬化)まで承ります

H 900 HB375以上

H1025 HB331以上

H1075 HB302以上

H1150 HB277以上

## SUS440C

納入状態 :A(焼きなまし) 納入硬さ HB269以下

熱処理(焼き入れ焼戻し)まで承ります HRC58以上

○ 在庫品切断可

△ 取寄品切断可

● 在庫品寸法断不可