

ピーリング丸棒,プラスコンバインド丸棒 (SUS304,303)

比重:7.93

サイズ	kg/m	304	303
8	0.406	●+CM	●+CM
9	0.513	●+CM	●+CM
10	0.632	○	○
11	0.764	○	○
12	0.908	○	○
13	1.06	○	○
14	1.23	○	○
15	1.42	○	○
16	1.61	○	○
17	1.82	○	○
18	2.03	○	○
19	2.27	○	○
20	2.51	○	○
21	2.77	○	○
22	3.04	○	○
23	3.32	○	○
24	3.61	○	○
25	3.92	○	○
26	4.25	○	○
27	4.58	○	○
28	4.93	○	○
29	5.28	○	○
30	5.65	○	○
31	6.03	○	○
32	6.43	○	○
33	6.83	○	○
34	7.25	○	○
35	7.68	○	○
36	8.13	○	○
38	9.05	○	○
40	10.0	○	○
42	11.1	○	○
44	12.1	○	○
45	12.7	○	○
46	13.3	○	○
48	14.4	○	○
50	15.6	○	○
51	16.3	○	○
55	18.9	○	○
56	19.6	○	○

サイズ	kg/m	304	303
60	22.5	○	○
61	23.3	○	○
65	26.4	○	○
66	27.2	○	○
70	30.6	○	○
71	31.5	○	○
75	35.2	○	○
76	36.1	○	○
80	40.0	○	○
85	45.3	○	○
90	50.7	○	○
95	56.5	○	○
100	62.6	○	○
105	69.0	○	○
110	75.7	○	○
115	82.7	○	○
120	90.1	○	○
125	97.7	○	○
130	106	○	○
135	114	○	○
140	123	○	○
145	132	○	○
150	141	○	○
155	152	○	○
160	161	○	○
165	172	○	○
170	182	○	○
175	193	○	○
180	204	○	○
185	215	○	○
190	227	○	○
195	239	○	△
200	252	○	○
210	280	○	○
220	307	○	○
230	335	○	○
240	365	○	○
250	396	○	○
260	428	○	○
270	461	○	○
280	495	○	○

サイズ	kg/m	304	303
290	290	○	○
300	300	○	○
310	310	○	○
320	320	○	○
330	330	○	○
340	340	○	○
350	350	○	○
360	360	○	△
370	370	○	○
380	380	○	○
390	390	△	△
400	400	○	○
420	420	△	○
450	450	△	△
480	480	△	○
500	500	△	△

定尺長さ 8~24 4000L 4200L
25~ 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)

納入硬さ HB187以下

【ピーリング丸棒の外径寸法】

サイズ	公差
8~25	-0,+0.15
26~80	-0,+0.25
85~125	-0,+0.50
130~150	-0,+1.0
155~400	-0,+2.0
400~	-0,+2.0

【プラスコンバインド丸棒】

サイズ 8φ~15φ
製法 冷間引抜鋼棒
JIS G4318(準抛品)
外径寸法 +0.07,+0.15

【酸洗丸棒】

サイズ 8φ~24φ
製法 熱間圧延鋼棒
JIS G4303
外径寸法 8φ~15φ,±0.3
16φ~,±0.4

8φ、9φはプラスコンバインド

○ 在庫品切断可 ● 在庫品寸法切断不可 △ 取寄品切断可