

ピーリング丸棒 (SUS630,440C,430) 比重:7.78

比重:7.70

サイズ	kg/m	630	440C	サイズ	kg/m	630	440C	サイズ	kg/m	430	サイズ	kg/m	430
8	0.398		●+CM	80	39.2	○	○	8	0.394		80	38.8	○
10	0.620	○	○	85	44.4	○	○	10	0.614		85	44.0	△
12	0.891	○	○	90	49.8	○	○	12	0.882		90	49.3	○
13	1.04	△	○	95	55.4	○	○	13	1.03		95	54.9	△
14	1.21	△	○	100	61.4	○	○	14	1.20		100	60.8	○
15	1.39	○	○	110	74.3	○	○	15	1.37		110	73.5	△
16	1.58	○	○	120	88.4	○	○	16	1.56	○	120	87.4	△
17	1.78	○	○	130	104	○	○	17	1.76		130	103	△
18	2.00	○	○	140	121	○	○	18	1.98	△	140	119	△
19	2.22	○	○	150	138	○	○	19	2.20	△	150	137	△
20	2.46	○	○	160	158	○	△	20	2.44	○	160	157	△
21	2.71	○	○	170	179	○	△	21	2.69		170	177	△
22	2.98	○	○	180	200	○	△	22	2.95	○	180	198	△
24	3.54	○	○	190	223	○	△	24	3.51	○	190	221	△
25	3.84	○	○	200	247	○	△	25	3.80	○	200	244	△
26	4.17	○	○	210	275	△		26	4.13		250	384	△
28	4.83	○	○	220	301	○		28	4.78	○	定尺長さ 8~24 4000L 25~ 6000L		
30	5.55	○	○	230	329	△		30	5.49	○			
32	6.31	○	○	240	358	△		32	6.24	○			
34	7.12	○	△	250	388	△	△	34	7.04				
35	7.54	○	○	280	486	△		35	7.46	○			
36	7.97	○	○	300	557	△		36	7.89	△			
38	8.88	○	○					38	8.79	△			
40	9.84	○	○	定尺長さ 8~24 4000L 25~ 6000L				40	9.74	○			
42	10.8	○	○					42	10.7	△			
45	12.4	○	○					45	12.3	○			
46	13.0	○	○					46	12.9				
48	14.2	○	○					48	14.0	△			
50	15.4	○	○					50	15.2	○			
55	18.6	○	○					55	18.4	△			
60	22.1	○	○					60	21.9	○			
65	25.9	○	○					65	25.6	△			
70	30.0	○	○					70	29.7	○			
75	34.5	○	○					75	34.1	△			

SUS630

納入状態 ST (固溶化熱処理) HB363以下

熱処理 (析出硬化) まで承ります

H900 HB375以上

H1025 HB331以上

H1075 HB302以上

H1150 HB277以上

SUS440C

納入状態 A (焼きなまし) 納入硬さ HB269以下

熱処理 (焼き入れ焼戻し) まで承ります HRC58以上

○ 在庫品切断可	● 在庫品寸法切断不可	△ 取寄品切断可
----------	-------------	----------

— 会社案内 —
— 参考資料 —
— ピーリング丸棒 —
— h9丸棒、CM品 —
— センターレス丸棒 —
— 六角棒 —
— フラットバー —
— アンクルチャンネル —
— パイプ —
— アルミ丸棒 —