

ピーリング丸棒,プラスコンバインド丸棒 (SUS304,303,304L)

比重 7.93

サイズ	kg/m	304	303	304L
8	0.406	○+CM	○+CM	
9	0.513	○+CM	○+CM	
10	0.632	○	○	
11	0.764	○	○	
12	0.908	○	○	
13	1.06	○	○	
14	1.23	○	○	
15	1.42	○	○	
16	1.61	○	○	
17	1.82	○	○	
18	2.03	○	○	
19	2.27	○	○	
20	2.51	○	○	○
21	2.77	○	○	
22	3.04	○	○	○
23	3.32	○	○	
24	3.61	○	○	
25	3.92	○	○	○
26	4.25	○	○	
27	4.58	○	○	
28	4.93	○	○	○
29	5.28	○	○	
30	5.65	○	○	○
31	6.03	○	○	
32	6.43	○	○	○
33	6.83	○	○	
34	7.25	○	○	
35	7.68	○	○	○
36	8.13	○	○	
38	9.05	○	○	
40	10.0	○	○	○
42	11.1	○	○	○
44	12.1	○	○	
45	12.7	○	○	○
46	13.3	○	○	
48	14.4	○	○	
50	15.6	○	○	○
51	16.3	○	○	
55	18.9	○	○	○
56	19.6	○		

サイズ	kg/m	304	303	304L
60	22.5	○	○	○
61	23.3	○		
65	26.4	○	○	○
66	27.2	○		
70	30.6	○	○	○
71	31.5	○		
75	35.2	○	○	○
76	36.1	○		
80	40.0	○	○	○
85	45.3	○	○	○
90	50.7	○	○	○
95	56.5	○	○	
100	62.6	○	○	○
105	69.0	○	○	
110	75.7	○	○	○
115	82.7	○	○	
120	90.1	○	○	○
125	97.7	○	○	
130	106	○	○	○
135	114	○	○	
140	123	○	○	○
145	132	○	○	
150	141	○	○	○
155	152	○	○	
160	161	○	○	○
165	172	○		
170	182	○	○	
175	193	○		
180	204	○	○	
185	215	○	○	
190	227	○	○	
195	239	○	△	
200	252	○	○	
210	280	○	○	
220	307	○	○	
230	335	○	○	
240	365	○	○	
250	396	○	○	
260	428	○	○	
270	461	○	○	
280	495	○	○	

サイズ	kg/m	304	303
290	531	○	○
300	568	○	○
310	606	○	○
320	646	○	○
330	686	○	○
340	728	○	○
350	772	○	○
360	816	○	△
370	862	○	○
380	909	○	○
390	957	△	△
400	1007	○	○
420	1109	△	
450	1272	△	△
480	1440	△	
500	1570	△	△

定尺長さ 8～24 4000L 4200L
25～ 6000L 6000L

納入状態 ST(固溶化熱処理)
納入硬さ HB187以下

[ピーリング丸棒の外径寸法]

サイズ	公差
8～ 25	-0, +0.15
26～ 80	-0, +0.25
85～125	-0, +0.50
130～150	-0, +1.0
155～400	-0, +2.0
400～	-0, +2.0

【プラスコンバインド丸棒】

サイズ 8φ～15φ
製法 冷間引抜鋼棒
JIS G4318(準拠品)
外径寸法 +0.07, +0.15

【酸洗丸棒】

サイズ 8φ～24φ
製法 熱間圧延鋼棒
JIS G 4303
外径寸法 8φ～15φ ±0.3
16φ～ ±0.4

8φ、9φはプラスコンバインド

○ 在庫品切断可 ●在庫品寸法切断不可